

WHITEBOARD AFLAK GLOSS

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Een speciale, waterverdunbare 2-componenten Whiteboard aflak. Geschikt voor gebruik binnen als eindlaag op het EKOTEX MAGNEET systeem of glasvlies, alle steenachtige, houten en gecoate ondergronden.

- hoogwaardige, extra slijtvaste aflaklaag
- beschrijfbaar met whiteboard stiften
- gemakkelijk aan te brengen met kwast,rol, airless of HVLP
- verandert wanden in een groot whiteboard
- voldoet aan BREEAM

bestelnummer 8940

Dichtheid/soortelijk gewicht	Ca. 1,2-1,25 kg/m ³
Bindmiddelbasis	Waterverdunbare PU.
Kleur	Kleurloos.
Vaste Stofgehalte	Ca.50%.
Verpakking	Combi verpakking: 1ltr. en 2½ltr.
Glansgraad	glans
Mengverhouding	2 volumedelen A + 1 volumedeel B
Pot-life	1 uur
Opslag	Vorstvrij vervoeren en droog opslaan bij 10-20°C. Ca. 12 maanden houdbaar na leverdatum in originele gesloten verpakking. Buiten bereik van kinderen bewaren
Applicatie	Component A en B goed mengen in de mengverhouding 2:1. Minimaal 2 minuten mengen. Aan te brengen met veloursroller (speciaal voor parketlakken), minimaal 5-10 keer narollen van boven naar beneden. Spuitapplicatie met airless of HVLP.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +10° C.
Verbruik	Ca. 50-60 ml/m ² bij niet zuigende ondergronden. Aanbevolen laagdikte van ca. 50 micron droog. Door de grote verscheidenheid van ondergronden dient het exacte verbruik op het te behandelen object vast worden gesteld.
Droogtijd (20°C-65% relatieve luchtvochtigheidsgraad)	Stofdroog na ca. 1-2 uur bij 20°C Overschilderbaar na ca. 6 uur Minimale uitharding na ca. 12 uur Volledig belastbaar na min. 8 dagen
Verdunning	Onverdund verwerken, bij spuitapplicatie max. 5% gedestilleerd water toevoegen.
Reiniging gereedschappen	Gereedschap direct na gebruik goed met water reinigen.
Gevarenaanduiding	Zie de veiligheidsinformatie bladen.

Toepassing:

Gewone wanden worden presentatiewanden. In elk kantoor-, vergader- of presentatieruimte kan een wand of een gedeelte van een wand worden geschilderd met EKOTEX WHITEBOARD AFLAK. EKOTEX WHITEBOARD AFLAK is een waterverdunbare 2K muurverf die eenvoudig op elke ondergrond kan worden aangebracht. EKOTEX WHITEBOARD AFLAK zorgt ervoor dat whiteboard markeerstiften gemakkelijk en eenvoudig kunnen worden verwijderd. Het wordt alleen toegepast als eindlaag. Nadat het oppervlak 2-3 x is geground moet het worden afgewerkt met 1 laag EKOTEX WHITEBOARD AFLAK. Na 8 dagen droging is het systeem geschikt om als whiteboard te gebruiken. In combinatie met het EKOTEX MAGNEET systeem wordt een unieke presentatiewand gecreëerd. Zonder plakband en punaises allerlei tekeningen en memo's opplakken m.b.v. magneten en tegelijkertijd met stift een toelichting, uitleg of tekst aanbrengen. De teksten gewoon weer uitwissen en de wand is weer opnieuw te gebruiken.

Ondergrond:

de ondergrond moet draagkrachtig, licht zuigend, vast, schoon, droog, vet-, was-, siliconen- en stofvrij zijn. De temperatuur van de lucht en de ondergrond moet boven de 10° C zijn tijdens het opbrengen en het drogen. Vermijd gebruik bij een hoge relatieve luchtvochtigheidsgraad (>85%) of temperaturen boven 25° C. Belangrijk: bescherm gecoate ondergrond minimaal 48 uur tegen vocht en condensatie. Na menging wordt het materiaal dikker, dit is een normaal proces. Na verstrijken potlife gemengd product niet meer verwerken en niet in gesloten blik laten.

Voorbehandeling:

- ondergrond afborstelen en ontvetten
- slecht hechtende of niet meer intact zijnde lagen verwijderen
- beschadigingen repareren
- poreuze, zanderige, poederende of zuigende ondergrond voorstrijken
- niet zuigende ondergrond voorzien van de juiste voorbehandeling, vraag advies

Mengen voor gebruik:

- 2 delen component A : 1 deel component B
- Goed mengen en tenminste 2 minuten doorroeren
- Binnen 1 uur verwerken

Verwerking:

- Temperatuur 10°C - 25°, luchtvochtigheid <85% C
- Opbrengen met veloursroller speciaal voor parketlakken en 5-10 keer narollen van boven naar beneden
- Airless (0,011 inch, 100-140 BAR) of HVLP
- Onverdund verwerken, max. 5% water toevoegen bij spuitapplicatie
- Niet overschilderbaar

Systeemopbouw:

- ondergrond voorbehandelen
- 2-3 lagen EKOTEX WHITEBOARD GRONDVERF aanbrengen
- Na voldoende droging afwerken met 1 laag EKOTEX WHITEBOARD AFLAK
- Licht opschuren tussen de lagen

Veiligheidsinstructies:

Bij de verwerking in vertrekken tijdens de verwerking en daarna zorgen voor voldoende ventilatie. Extra aanwijzingen voor spuitapplicatie: spuitnevel niet inademen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de ogen onmiddellijk met schoon leidingwater uitspoelen. Eten, drinken en roken dienen tijdens het gebruik te worden vermeden. Niet in de riolering, het oppervlaktewater of in de bodem terecht laten komen. Alleen voor doelgericht gebruik toepassen. De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen moeten worden aangehouden. Materiaal afvoeren volgens de wettelijke regelgeving. VOS-grenswaarde (cat. A/j) 2010:140 g/l. Dit product bevat:<140 g/l.

Versie: 05-12-2013

Pag. 2 van 2

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en werkwijze vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbleden ongeldig.